

DESCRIERE PRODUS

IRIS LAZURA PERLATA este un produs special, conceput pentru a conferi un aspect deosebit de atractiv peretilor interioari (suprafete plane sau structurate) prin utilizarea tehnicilor creative de aplicare.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- miros slab ,caracter nepoluant
- rezistenta la factorii de mediu
- aderenta mare pe stratul suport
- proprietati hidrofuge

DOMENII DE UTILIZARE:

Finisarea decorativa a suprafetelor interioare din ipsos si rigips.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,01±0,05	STAS 35-81
Viscozitate Brookfield Rot 6, vit 50	mPas	4400-5400	
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	uniform, omogen, fara incluziuni	vizual
Substante nevolatile (1g/100cm ² 120°C, 25 min.) min.	%	Min.30	STAS 10053-75

MOD DE APLICARE**Pregatirea produsului:**

- Temperatura produsului la aplicare trebuie sa fie cuprinsa intre 15 – 30°C.

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafetele de baza pe care se aplica trebuie sa fie rezistente, curate, uscate, degresate, desprafuite, compacte. In preababil, daca este cazul, se executa operatiile de reparatii ale suprafetei: se chituiesc zonele lovite, crapaturile, fisurile.

- Suprafetele interioare din tencuieli minerale foarte absorbante sau var ciment, gleturi de var si ipsos, placi de gips-carton, trebuie sa fie perfect uscate si curatate de praf sau alte impuritati.
- Suprafetele acoperite anterior cu huma ori var trebuie sa fie bine curatate prin spalare sau raziure pana la glet.
- Suprafetele acoperite anterior cu vopsea de ulei se curata prin smirgheluire.
- Se repara cu ipsos imperfectiunile suprafetei si se lasa sa se usuze.
- Suprafetele puternic absorbante se impregneaza cu amorsa de perete.

Conditii de aplicare

Temperatura mediu :	12-30°C
Umiditate relativa mediu :	max. 75 %
Temperatura suportului :	12-30°C
Temperatura produs:	15-30°C

Aplicarea stratului de fond

- Se aplica mai intai stratul de fond IRIS CREATIVE EFFECT BAZA, alb sau colorat in nuanta dorita aleasa din cartela IRIS, sau DEKO GRUND VOPSEA alb sau colorat in nuanta dorita aleasa din cartela IRIS, in functie de efectul care urmeaza sa fie realizat. Se recomanda folosirea produsului DEKO GRUND VOPSEA ca suport in cazul efectelor realizate cu unelte metalice (spaclu, fier de glet). Aplicarea de IRIS CREATIVE EFFECT BAZA si de DEKO GRUND VOPSEA se face cu rola de blana scurta.
- Se lasa sa se usuce bine inaintea aplicarii urmatorului strat.
- Produsul se poate aplica cu rola 2-3 straturi, in functie de modul de aplicare, conditiile de exploatare, textura sau porozitatea suprafetei dar si de nuanta produsului. Se aplica straturile in treceri succesive astfel incat fiecare trecere se suprapune 1/2 peste peste cea anterioara. Fiecare strat se aplica in doua treceri: una orizontala si cealalta verticala. Grosimea recomandata a peliculei uscate: 100 - 150 micrometri.

Aplicarea lazurii

Se aplica IRIS LAZURA PERLATA printr-una din cele doua tehnici principale:

Tehnica depunerii lazurii

- Se imbiba unalta de lucru (manusa, buretele marin, pensula, spaclu, etc.) in lazura, se indeparteaza excesul si se incepe IMEDIAT depunerea vopselei pe perete.
- Pentru depunere cu rola de blana scurta, se incarca rola cu lazura si se aplica peste suportul de baza in una sau mai multe treceri, in functie de efectul dorit.

Tehnica stingerii lazurii

- Se dilueaza lazura cu pana la 0,5L de apa la 2,5L de lazura. Se fac incercari pe o zona mica de perete pana se obtine dilutia potrivita. Dilutia difera in functie de gradul de absorbtie al peretelui pe care se doreste aplicarea efectului.
- Se lucreaza in echipa, pe zone verticale cu latimea de aproximativ un metru, deoarece uscarea lazurii nu mai permite obtinerea efectului dorit.
- Se aplica lazura cu ajutorul trafaletului de blana scurta, pe o zona verticala, acoperind in intregime suprafata.
- Lazura se indeparteaza IMEDIAT prin stergere cu trafaletul de efect sau cu o carpa absorbanta roluita.

Pentru a obtine efectul dorit, trafaletul de efect se curata periodic folosind o carpa absorbanta.

Uscare

Pelicula de IRIS LAZURA PERLATA se poate prelucra timp de 5-10 minute de la aplicare.

In functie de grosimea stratului de lazura depus pe perete, conditiile de mediu, timpul de uscare este cuprins intre 2 ore si 48 ore. In conditii de mediu rece si umed, timpul de uscare se prelungeste.

Curatarea uneltelor:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalata cu apa, eventual cu detergent.

CONSUMURI SPECIFICE:

- Consumul mediu calculat este de 10-15 mp/L/strat;
- Consumul poate sa fie diferit, variatiile fiind determinate de modul de aplicare, natura suprafetei sau de pierderile accidentale.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**Ambalare:**

- galeti din polietilena sau polipropilena de 2 L;

Marcare:

- Numele producatorului;
- Denumire material;
- Tip, culoare;
- Lot;
- Data fabricatiei/expirarii;
- Volum nominal/cantitate neta.

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C;
- A nu se stoca la temperaturi sub 0°C deoarece produsul se poate deteriora.

Termen de valabilitate:

12 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

S2 - A nu se lasa la indemâna copiilor;

S24-A se evita contactul cu pielea

S46 - In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta;

COV limita UE g/l: cat A/I 300 (2007) / 200(2010)

COV Produs, max. g/l: 270