

DESCRIERE

GRUND MARMORINO este un produs pe baza de dispersii sintetice pigmenti, extenderi si aditivi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Confera aderenta ridicata straturilor ulterioare
- Oferă suprafeței un grad de protecție ridicat
- Are aderenta foarte buna la suport
- Prezinta rezistenta la abraziune

DOMENIU DE UTILIZARE

GRUND MARMORINO este destinat numai pentru finisaje interioare. Se utilizeaza ca strat de fond si aderenta la aplicarea tencuielilor decorative pe suprafete pe baza minerala: beton, tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de var si de ipsos, zidarii din caramizi uzuale, BCA, azbociment, placi de gips-carton sau a altor materiale de constructie.

Recomandat in special ca strat de fond si aderenta pentru MARMORINO CLASICO.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,65±0,05	STAS 35-81
Substante nevolatile (1g/100cmp/120°C,25 min), min		65	
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform, rugos, omogen	vizual
Tip uscare (pe pelicula pe sticla cu aplicator 0,12mm) temp 23±2°C, 2h	ore	D	STAS 2875-75

MOD DE APLICARE

CONDITII DE MEDIU PENTRU APLICARE

- Temperatura mediu : 12-30°C
- Umiditate relativa mediu : max. 75 %
- Temperatura suportului : 12-30°C

PREGATIRE SUPRAFATA PENTRU UTILIZARE

Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie compacta, rezistenta, curata, uscata, degresata si desprafuita.

PREGATIRE PRODUS PENTRU UTILIZARE

Se condiționează la 15-30°C. Se dilueaza cu apa max. 5% in functie de gradul de absorbtie al suprafeței (se testeaza pe portiuni mici de perete).

Aplicarea se face cu trafaletul sau bidineaua, intr-un singur strat.

Suprafata de baza (Suport)	Pregatirea suprafetei
Tencuieli de ciment-var	Tencuielile noi sa fie uscate (cca.28 zile de la punerea in opera). Zonele reparate de la tencuielile vechi sa fie uscate.
Tencuieli vechi minerale foarte absorbante	Se curata de praf sau mizerie
Gleturi uzuale de var si ipsos	Se curata de mizerie si praf, iar zonele deteriorate se repara cu ipsos
Placi de gips-carton	Se curata de praf sau mizerie
Zidarii din BCA	Se curata de praf sau mizerie
Zugraveli existente din huma	Se inlatura complet prin spalare sau raziure. Zonele deteriorate se repara pana la suport adecvat
Vopsitorii existente de ulei	Se smirgheluesc. Zonele deteriorate se repara pana la suport adecvat
Beton, Azbociment	Se curata de praf sau mizerie

Nu se aplica sub 10°C , direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vant puternic.
Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atât înainte cât si imediat dupa utilizare.

USCARE

Uscarea peliculei (la 23±2°C) la pipait: 2 ore.

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul este de 200 g/mp/strat, variind in functie de gradul de absorbtie al suprafetei

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE**AMBALARE**

Ambalaje din polietilena sau polipropilena de 10 Litri.

MARCARE

Semne de avertizare
Numele producatorului
Denumire material/Tip/Culoare
Lot/Data fabricatiei/expirarii
Cantitate neta

DEPOZITARE

In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C.
A nu se stoca la temperaturi sub 5°C deoarece produsul se poate deteriora.

TRANSPORT

Neexpus la radiatii solare si intemperii
Temperatura minima: 5°C.

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul isi mentine proprietatile pe o perioada de 18 de luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE

Evitati contactul cu pielea si ochii. In caz de contact cu acestea spalati bine cu multa apa. Pentru mai multe informatii consultati fisa de securitate.

Fraze de securitate S:

S2 - a nu se lasa la indemana copiilor

S-46 - in caz de inghitire a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta