

DESCRIERE PRODUS

CEARA MARMORINO este o solutie din ceara naturala de albine, *sapun de Marseille* si aditivi de omogenizare.

PRODUCATOR

COVERIT Srl Strada Marchesane 123 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALY Tel. +39 0424 500507 Fax. +39 0424 500110E-Mail: info@coverit.it web: www.coverit.it

CARACTERISTICI PRINCIPALE

CEARA MARMORINO confera suprafetei proprietatile:

- ofera suprafetei pe care este aplicata un aspect super lucios
- lavabilitate excelenta, mentinand o capacitate remarcabila a peretilor de a respira
- protectie impotriva murdariei

DOMENIU DE UTILIZARE

CEARA MARMORINO este un produs destinat protectiei **finisajelor minerale interioare** pe baza de var (Stucco Venetiano, Grasello, Marmorino).

CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect	Lichid dens
Culoare	Alb neutru transparent
Densitate	0,99 ± 0,05Kg/l
pH	11 ± 0,5

MOD DE APLICARE

CONDITII DE MEDIU PENTRU APLICARE

- temperatura trebuie sa fie intre +5°C si +30°C, umiditatea relativa a aerului mai mica de 85% atat in timpul aplicarii, cat si pentru o perioada de 24 de ore dupa aplicare

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie compacta, rezistenta, curata, uscata, degresata si desprafuita.

PREGATIRE PRODUS PENTRU UTILIZARE

Inainte de a se deschide ambalajul se șterg urmele de apă, ulei sau alte impurități, pentru a elimina contaminarea continutului. Se condiționează la 15-30°C. Se indeparteaza eventualele coji formate la suprafata si se amesteca pentru a-l fluidiza.

NU SE DILUEAZA. Se aplica la viscozitatea de livrare.

APLICARE

Se aplica un strat de ceara cu un burete fin (neabraziv) pe aproximativ 1m² pana cand peretele nu mai absoarbe. Se inlatura excesul de ceara de pe suprafata folosind o carpa.

Dupa aproximativ 30 de minute dar nu mai tarziu de 2 ore, se trece la lustruirea suprafetei cu carpa de lana sau cu un polisher mecanic.

USCAREA

Uscare superficiala (la atingere)	1 ora la temperatura mediului inconjurator de 20°C
Uscare in profunzime	48 de ore la temperatura mediului inconjurator de 20°C

CONSUM SPECIFIC TEORETIC

Randament normal	30 ÷ 50g/m ²
-------------------------	-------------------------

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE**AMBALARE**

Ambalaje din polietilena sau polipropilena de 2 kg.

MARCARE

Numele producatorului
Denumire material
Data fabricatiei/expirarii
Cantitate neta

DEPOZITARE

In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C.
A nu se stoca la temperaturi sub 5°C deoarece produsul se poate deteriora.

TRANSPORT

Neexpus la radiatii solare si intemperii
Temperatura minima: 5°C.

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul isi mentine proprietatile pe o perioada de 12 de luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE

Evitati contactul cu pielea si ochii. In caz de contact cu acestea spalati bine cu multa apa. Pentru mai multe informatii consultati fisa de securitate.

Simbol nici unul

Fraze de risc nu are

Fraze de securitate

S2-A nu se lasa la indemana copiilor

S24/25-Evitati contactul cu pielea si ochii

S26-In cazul contactului cu ochii,se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist